



AGENCE DE STRASBOURG

4, rue Artisanale  
67 310 WASSELONNE  
Tél : 03 20 07 05 55  
Fax : 09 56 67 70 18  
abc-est@auto-beton-contrôles.fr

Rapport d'essai

**Analyse granulométrique par tamisage**

Norme Européenne EN 933-1

**DESTINATAIRE : SELTZ MATERIAUX**

**I- Identification de l'échantillon**

Echantillon N° : <b>L11/G/19/02/020</b>	Prélevé par : <b>ABC (J.SCHAEFFER)</b>
Matériau : <b>40/80 C</b>	Date de prélèvement : <b>02/06/2021</b>
Provenance : <b>CONCASSE 60/X PLATE FORME SELTZ</b>	Date de réception : <b>02/06/2021</b>

**II- Essai**

Date d'essai : <b>10/06/2021</b>	Technicien : <b>ABC(S.WENDLING)</b>
----------------------------------	-------------------------------------


**ANALYSE GRANULOMETRIQUE**

Procédé utilisé :	Lavage et tamisage	Tamissage par voie sèche
Masses (g) :	<i>humide</i> : 56450	<i>sèche</i> : 48235
Masse sèche des fines retirées après lavage (g) :	1360	<i>sèche après lavage</i> : 46875

Tamis (mm)	Refus cumulé	Refus cumulé (%)	Tamisats (%)	Spécifications suivant NF P18-545 Art. 8
160,000	0	0%	100%	
120,000	0	0%	100%	
80,000	11940	25%	75%	
63,000	27720	57%	43%	
50,000	30213	63%	37%	
45,000	32980	68%	32%	
40,000	34140	71%	29%	
20,000	37070	77%	23%	
0,063	46680	97%	3%	
Fines	10			

ESSAIS COMPLEMENTAIRES	Valeur	Spécifications
Teneur en fines (f)	<b>3,24%</b>	
Valeur au bleu (VBS)	<b>0,06</b>	-

**III- Résultats**



Observations :

A Wasselonne, le 10/06/2021

Le responsable de l'essai

Le responsable du laboratoire  
Sébastien WENDLING